

# BA030 100% Solid Grade Thermoplastic Acrylic Resin

## Introduction

(주)LX MMA는 자사의 고유한 중합 기술을 기반으로 다양한 Beads 제품을 생산하고 있습니다. BA030은 매우 soft한 100% 고체 아크릴 bead resin으로 우수한 투명성, 내구성, 유연성을 보여줍니다.

Soft한 수지가 필요한 일반적 용도에 가소제처럼 사용 가능합니다.

BA030은 adhesive, concrete wall 및 일반 용도에 적합한 제품입니다.

## Typical Application

- Concrete sealer
- Paint
- Gravure inks
- Protective coating for plastics

## Physical Properties

Appearance	Powder
Solid content, mass %	100
Molecular weight (Mw, ave.)	80,000
Density @ 25°C, kg/liter	1.20
Brookfield viscosity at 23°C, cPs (40% solution in MEK)	260
Glass transition temperature (°C)	38
Acid value (mg KOH/g)	2

REMARKS : The listed values should be used for reference purpose only.

# BA030 100% Solid Grade Thermoplastic Acrylic Resin

## Resins Viscosity in Various Solvents

Grade	Alcohol				Ester		Hydrocarbon		Ketone	
	Methanol	Ethanol	IPA	Butanol	Ethyl Acetate	Ethyl Acetate	Toluene	Xylene	Acetone	MEK
BA030	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	100 <sup>30</sup>	105 <sup>30</sup>	700	170 <sup>30</sup>	250	260
BA122	Insoluble	Insoluble	Insoluble	P.S.	290	410	310	480	150	140
BA123	Insoluble	Insoluble	Insoluble	P.S.	300	410	350	555	150	140
BA140	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	170 <sup>30</sup>	2,340	2,300	75 <sup>20</sup>	490	610
BA141	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	100 <sup>30</sup>	1,150	830	1,400	360	350
BA410	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	315	445	340	600	160	160
BA525	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	200 <sup>30</sup>	280 <sup>30</sup>	130 <sup>20</sup>	P.S.	970	1,050
BA531	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	770 <sup>30</sup>	80 <sup>20</sup>	8,500	90 <sup>20</sup>	7,280	6,600
BA611	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	110 <sup>30</sup>	1,600	1,070	50 <sup>20</sup>	530	520
BA720	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	270 <sup>30</sup>	440 <sup>30</sup>	2,430	65 <sup>20</sup>	155 <sup>30</sup>	2,130
BN720	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble	220 <sup>30</sup>	380 <sup>30</sup>	2,300	63 <sup>20</sup>	140 <sup>30</sup>	1,780

- Values are Brookfield viscosity (cP), at 23°C of a 40% solids solution, except as noted.
- Superscript indicates % solids.
- I.S. : Insoluble / P.S. : Partially soluble (Test Method : Solubility 20wt% resin at room temperature )

## Safe Handling Information

제품의 취급 및 환전안경에 관한 정보는 (주)LX MMA 에서 제공하는 물질 안전 보건 자료(MSDS)를 참고하여 주시길 바랍니다.